



STARPLEX[®] EP 2 (NUEVA NOMENCLATURA DE STARPLEX 2)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Starplex EP 2 es una grasa de complejo de litio de grado NLGI 2 multiusos que contiene aditivos de extrema presión e inhibidores de oxidación y corrosión.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

Starplex EP 2 proporciona:

- **Excelente comportamiento a altas temperaturas** - gracias a su altísimo punto de goteo.
- **Protección contra cargas pesadas continuas y de choque** - gracias a su aditivo de extrema presión.
- **Idoneidad medioambiental** - su exclusivo aditivo de extrema presión está libre de compuestos a base de plomo.
- **Excelente resistencia al lavado con agua** - debido a la excelente calidad del jabón complejo de litio utilizado para su fabricación.
- **Protección contra la corrosión** - protege los rodamientos y los rodamientos de la corrosión.
- **Excelente estabilidad al corte** - permanece adherido a los rodamientos incluso en condiciones de uso severas.

APLICACIONES

Starplex EP 2 se recomienda para lubricar equipos automotrices, agrícolas, marinos e industriales cuando se especifica una grasa de complejo de litio o el uso de una grasa que resiste altas temperaturas de trabajo y operaciones de servicio severas, incluidas las del para-e-anda como servicios de entrega. y autobuses urbanos.

Starplex EP 2 tiene una excelente resistencia al lavado con agua y una excelente estabilidad al corte.

Se puede utilizar en rodamientos y cojinetes lisos de equipos industriales y automotrices que funcionan con cargas elevadas y temperaturas elevadas.

Temperatura de funcionamiento: -20°C a 177°C.

Starplex EP 2 está aprobado:

- **Mercedes Benz** - DBL 6804.50

Starplex EP 2 cumple con los requisitos de las especificaciones:

- **IATF 16949**
- **NLGI (ASTM D 4059) GC/LB**
- **DIN 51502 KP2N-20**
- **ISO 6743-9 L-XBDEB 2**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	Método ASTM	2
<i>Código del producto</i>	-	414196
<i>Código FISPQ</i>	-	58851
Espesante	-	Complejo de litio
Apariencia	-	Rojo
Penetración trabajada, 60 Golpes, a 25°C	D217	273
Viscosidad del aceite base cSt a 40°C	D445	151,1
cSt a 100°C	D445	14,6
Punto de Goteo, °C	D566	310
Ensayo de Timken, ok, lb	D2509	60
Cuatro bolas, punto de soldadura, kgf	D2596	315
Prueba de oxidación, a 100°C, 100 horas, caída de presión, psi	D942	1
Prueba de corrosión en presencia de agua.	D1743	pasa

Tú datos arriba ellos son justo valores medio, ser capaz que se produzca pequeño variaciones qué No afectar oh actuación del producto.

Producto fabricado en Brasil.

Confirmar siempre que el producto elegido cumpla con las recomendaciones de los fabricantes del equipo, considerando las condiciones de operación y mantenimiento del equipo.

5 de julio de 2023

ICONIC Lubrificantes SA SAC: 0800 704-2230